

SYSTEMY ŻYWICZNE TRELLEBORG

ŻYWICE SILIKATOWE

Do napraw punktowych + LCR-S

B = Żywica | A = Utwardzacz

System żywic	Kolor Żywica (B) / Utwardzacz (A)	Proporcje mieszania (B : A) objętość	Żywotność	Czas utwardzania
Trelleborg sylikatowe Typ A (B + A)	brązowy/neutralny	2 : 1	7 ±1 min. 5 °C	110 ±10 min. 5 °C
			8 ±1 min. 20 °C	55 ±10 min. 20 °C
Trelleborg sylikatowe Typ W (B + A)	brązowy/neutralny	2 : 1	25 ±2 min. 5 °C	330 ±20 min. 5 °C
			17 ±2 min. 20 °C	170 ±20 min. 20 °C
Trelleborg sylikatowe Typ S (B + A)	brązowy/neutralny	2 : 1	73 ±3 min. 5 °C	800 ±100 min. 5 °C
			32 ±2 min. 20 °C	260 ±30 min. 20 °C

Do rękawów kanalizacyjnych

B = Żywica | A = Utwardzacz

System żywic	Kolor Żywica (B) / Utwardzacz (A)	Proporcje mieszania (B : A) objętość	Żywotność	Czas utwardzania
Trelleborg sylikatowe Typ L30E1 (B + A)	brązowy/neutralny	2 : 1	85 ±5 min. 20 °C	540 ±60 min. (9 ±1 h) 20 °C

